

ナシヨペンパテ しごき



JIS K 5669 一般形薄付け用 合格

F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド放散等級分類記号

ナシヨペンパテ しごき とは・・・

当社の『ナシヨペンパテ 内部用』のしごき性、キメの細かさ、を改善した製品です。

特徴

- キメの細かさは、ナシヨペンパテの中で最細です。
- キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。
- ヘラさばきが良好です。
- パテカスが、出難い。
- 研磨作業性が良い。

用途

公共工事

石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整

公共工事以外の使用

内部の仕上げ用パテ

石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など
ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ

荷姿

重量（容量）：20kg（約12ℓ）

パテの色　　：白色

注意

- 水系ですので、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 使用した器具などは、乾燥しないうちに水洗いして下さい。
- 残った材料は、密栓し凍結に注意して、冷暗所に保管して下さい。
- その他の注意事項は、MSDS（製品安全データシート）をご覧ください。

品質規格

項目	規格	試験方法
容器の中での状態	塊がなくて均一であること	JIS K 5669 7.4
比重	1.6 ± 0.1	比重カップ
作業性	へら付けに支障がないこと	JIS K 5669 7.5
乾燥時間	5 時間以内 (0.5 mm)	JIS K 5669 7.6
保存安定性	異常なし 常温 6ヶ月	当社規格
	異常なし 50℃ 1ヶ月	
研磨作業性	空研ぎの際に見本品に比べ研磨が容易であること。	JIS K 5669 7.7
	1.65 g/100回、(2mm・24Hr乾燥後)	テーパーアップリジヨンテスター
上塗り容易性	JIS K 5663 2種を上塗した時、支障がないこと	JIS K 5669 7.8
耐水性	—	JIS K 5669 7.9
耐アルカリ性	—	JIS K 5669 7.10
加熱残分	60%以上 (69 ± 2%)	JIS K 5669 7.11
付着強さ	25N/平方cm以上 (2.5kgf/平方cm)	JIS K 5669 7.12
低温安定性	低温 (-5℃) で変質がないこと	JIS K 5669 7.13

2008 (H20) 規格



ナシヨペン工業株式会社

郵便番号 761-0431
 高松市小村町 54-7
 電話 : 087-848-2323
 FAX : 087-848-2700