

ナシヨペンパテ 寒冷紗用



JIS K 5669 一般形薄付け用 適合品

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散等級分類記号

ナシヨペンパテ 寒冷紗用 とは・・・

寒冷紗総パテ仕上げ用パテで、ヘラ付け、コテ塗り性に優れています。

特徴

- ヘラ伸びが良いので寒冷紗用に最適である。
- キメの細かいので、上塗の艶引けが少ない。
- 作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
- 寒冷紗へのくいつきが非常に良い。
- 研磨作業性が良い。

用途

内部壁面、天井面の寒冷紗総パテ仕上げ
石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など
ラッカー、アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ

荷姿

重量(容量) : 20kg (約12ℓ)

パテの色 : 白色

注意

- 水系ですので、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 使用した器具などは、乾燥しないうちに水洗いして下さい。
- 残った材料は、密栓し凍結に注意して、冷暗所に保管して下さい。
- その他の注意事項は、MSDS(製品安全データシート)をご覧ください。

品質規格

項目	規格	試験方法
容器の中での状態	塊がなくて均一であること	JIS K 5669 7.4
比重	1.6 ± 0.1	比重カップ
作業性	へら付けに支障がないこと	JIS K 5669 7.5
乾燥時間	5 時間以内 (0.5 mm)	JIS K 5669 7.6
保存安定性	異常なし 常温 6ヶ月	当社規格
	異常なし 50℃ 1ヶ月	
研磨作業性	空研ぎの際に見本品に比べ研磨が容易であること。	JIS K 5669 7.7
	1.65 g/100回、(2mm・24Hr乾燥後)	テーパーアップリジヨンテスター
上塗り容易性	JIS K 5663 2種を上塗した時、支障がないこと	JIS K 5669 7.8
耐水性	—	JIS K 5669 7.9
耐アルカリ性	—	JIS K 5669 7.10
加熱残分	60%以上 (69 ± 2%)	JIS K 5669 7.11
付着強さ	25N/平方cm以上 (2.5kgf/平方cm)	JIS K 5669 7.12
低温安定性	低温 (-5℃) で変質がないこと	JIS K 5669 7.13

2008 (H20) 規格



ナシヨペン工業株式会社

郵便番号 761-0431
 高松市小村町 54-7
 電話 : 087-848-2323
 FAX : 087-848-2700