

ナシヨペンパテ 外部用



JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散等級分類記号

ナシヨペンパテ 外部用 とは・・・

外部または、耐水性が要求される場所の、仕上げ用パテです。

特徴

- パテヤセが少ない。
- ヘラさばきが良好です。
- 耐水性が非常に良い。
- 基材への付着性が非常に良い。

用途

公共工事内部の

- せっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ（ビス頭処理、凸凹調整）
- モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ（ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき）
- 木部の素地ごしらえ（外部には使用できない）
- コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ（外部には使用できない）

公共工事以外の使用

内外部壁面・天井面の

- モルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整（外部に使用できる）

荷姿

重量（容量）：20kg（約12ℓ）

パテの色：白色

注意

- 水系ですので、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 使用した器具などは、乾燥しないうちに水洗いして下さい。
- 残った材料は、密栓し凍結に注意して、冷暗所に保管して下さい。
- その他の注意事項は、MSDS（製品安全データシート）をご覧ください。

- ラッカー系塗料の上塗は出来ません。

品質規格

項目	規格	試験方法
容器の中での状態	塊がなくて均一であること	JIS K 5669 7.4
比重	1.6±0.1	比重カップ
作業性	へら付けに支障がないこと	JIS K 5669 7.5
乾燥時間	5時間以内 (0.5mm)	JIS K 5669 7.6
保存安定性	異常なし 常温 12ヶ月	当社規格
	異常なし 50℃ 1ヶ月	
研磨作業性	空研ぎの際に見本品に比べ研磨が容易であること。	JIS K 5669 7.7
	1.3 g/100回、(1mm・24Hr乾燥後)	テーパーアップリジヨントスター
上塗り容易性	JIS K 5663 1種を上塗した時、支障がないこと	JIS K 5669 7.8
耐水性	水に24時間浸しても、異常がないこと	JIS K 5669 7.9
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和溶液に24時間浸しても異常がないこと	JIS K 5669 7.10
加熱残分	60%以上 (70±2%)	JIS K 5669 7.11
付着強さ	49N/cm ² 以上 (5kgf/cm ²) 【98N/cm ² 以上】	JIS K 5669 7.12
低温安定性	低温 (-5℃) で変質がないこと	JIS K 5669 7.13

2008 (H20) 規格



ナシヨペン工業株式会社

郵便番号 761-0431
 高松市小村町 54-7
 電話 : 087-848-2323
 FAX : 087-848-2700