



シーラー塗り

水性浸透性シーラーを目地部分からしみこます様にタブリ塗る。

欠けた部分が取れるようなら、取り外し清掃して、両面に水性浸透性シーラーを塗装する。



ファイバーテープ貼り

横がシーリング材なので、強度はファイバーテープで十分である。

この写真で、**縦方向は**、模様に合わせて1~2mm短めに(アールに掛からないように)
横方向は、5cm以上の長さ。



009パテまたは、クラック補修剤AD



水を湿らせた刷毛でならず。