



## スレート穴補修



### スレート穴

直径6cm以内であれば、150kgの高圧洗浄に耐える補修ができる。

20cmぐらいまでは、補修できる。



### 下処理

○シーラー処理

○ファイバーテープ張り

大きい穴の場合、山を最初に貼り、谷を後から貼る。最終は、谷で終わるようにする。



### 節穴処理

○クラック補修材ADまたは009パテを適量付ける。



裏面から見たら左写真の様に成り、ファイバーテープから湧き出した材料で厚みに仕上げ強度を保つ。



### 表面処理

○刷毛に水を付け、表面を少し盛り加減にファイバーテープの目が消えるように均してください。

○パテ際も水付刷毛で、ボカス。