



## 破風板補修



### 破風板

破風板は長年の劣化で夏目(夏に成長した部分)が、掘れ込み段に成っている。

- 清掃  
高圧洗浄またはワイヤーブラシにて、出来るだけ脆弱な部分を取り除く
- 必要であればシーラーを塗る。



### 下処理

- 節穴処理  
節が抜け節になっていたら処理する。
- 割れ処理  
動いている割れは、ファイバーテープを貼る。  
小さい割れは、009パテで埋まる。



### パテ付け

- クラック補修材ADまたは009パテをヘラ付または刷毛で付ける。

**ヘラ付** ある程度パテ配りをしたら、仕上げへらを入れる前に、水を霧吹きする。

**刷毛塗り** 水で10~15%希釈して、柔らかい刷毛で塗装する。

- パテ際も水付た刷毛で、ボカス。



### 表面処理

- シーラー又はサフェーサー処理
- 塗装