

## ナショペン工業株式会社

### モルタルシーラー60(クリヤー)

#### ◎概要

モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルジョンで、最低造膜温度は10℃です。

モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。

#### ◎性状

主成分：スチレン・アクリル共重合樹脂

外観：白色にして均一な乳化液

濃度：約50%

粘度：(BH型25℃)1,500eps以下

#### ◎主な用途

弊社は特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラー剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。

#### ◎使用方法

セメント、モルタル用シーラーとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3～5倍の水で、うすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。

塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。

#### ◎取り扱いと貯蔵

- ① モルタルシーラー60は合成樹脂・水性エマルジョンですから、取り扱いがやさしく、引火の危険や毒性がありません。
- ② モルタルシーラー60は乾燥すると水に溶けない皮膜を作りますから貯蔵中は容器のフタを確実にしておく必要があります。密閉容器に入っても直射日光にさらされると、皮膜を作ることがありますから直射日光下での貯蔵はさけて下さい。
- ③ もし皮膜が出来た時は、濾過などにより取り除けば使用できます。
- ④ モルタルシーラー60はなるべく5℃～30℃で貯蔵して下さい。  
もし凍結した場合は徐々に温度を上げて溶かすと通常、元に戻ります。
- ⑤ モルタルシーラー60を使用した機械及び器具は作業終了後直ちに水又は温水で洗浄して下さい。もし、そのまま放置して乾燥すると、皮膜が機械及び器具に強固に固着し、その除去が困難になります。

#### ◎容量

4kg(缶) 16kg(缶)

郵便番号 761-0431

本社 高松市小村町54の7

工場 電話代表(087)848-2323

FAX(087)848-2700