



従 来

従来粉末タイプ厚付け用は、ヤセが非常に少なく、ヘラ付けも良いのですが、石コウ等硬化性無機質を主成分に調製されているため、指定時間で硬化してしまい、ロスが非常に多く、使いにくい。そういう欠点をおぎなった、スタコジョイントセメント（乾燥型厚付け用）を販売することになりました。

特 長

- 厚付け用にもかかわらず、乾燥型であるため、硬化しないので、いつまでも使用出来ます。
- 調合粉末タイプですので、水でとくだけでパテとして使用出来る。
- 厚付け用で、しかも研磨が非常に良い。
- 研磨性が非常に良いのに付着強度が高い。

製品入目

スタコジョイントセメント（乾燥型厚付け用） 8kg 紙ブクロ入

使用方法

ポリ容器（ポリバケツ・ポリの洗面器等）に先ず所定量の水を入れ、次にジョイントセメントを撒布するように加えていきます。順序は必ず水にジョイントセメントを加えることが大切です。

配合量は ジョイントセメント乾燥型厚付け用 1kgに水700g

ジョイントセメントが十分に水に沈んでから攪拌し、約5分間放置します。

この場合、やや硬目に練ってください。再び攪拌して出来上りです。硬すぎた場合は、徐々に水を加えて練り合せます。

性能表

項目	試験成績	試験方法
容器の中の状態	塊がなくで一様な粉末	——
作業性	ヘラ付けに支障がない。	JIS K-5669
乾燥時間	24時間以内	JIS K-5669
研磨性	2.6g/100回以上	JIS K-7204
付着強さ	3kgf/cm ² 以上	JIS K-5669
防カビ性	7日以上	JIS A-6914
一回ヘラ付限度厚	8~10 μ m	——

注意

- 外部等水のかかる所へは使用できません。
- 保管はパレット上で行なって下さい。
- 水道水以上の良質な水で調整して下さい。
- 硬化型ではありませんが、乾燥塊の混入をさけ調整して下さい。
- 5℃以下での使用はさけて下さい。
- 他のものとの混合はなるべくさけて下さい。
(石コウ系との混合は硬化時間を非常におくらせます)
- 防腐防カビ性がありますが、練ったものは長期保存をさけて下さい。
(夏場の7日以上の保存等)

ナショナル工業株式会社

郵便番号 761-04
本社 高松市小村町54の7
工場 電話代表(0878)48-2323
FAX (0878)48-2700