



高性能・無公害 水性シャーシブラック(自動車補修用)

最近の作業場では環境衛生と作業の安全性(引火等)に大変興味を示す様になってきました。昭和50年～51年頃に市販された水性シャーシブラックはその点、不備であったと思われます。そこで当社は、高性能のアクリル樹脂を使用し、今までの不備な点を解消しました。

- 特 長**
- 1. 水性タイプなので引火の心配がなし、溶剤による臭気心配がない。
 - 1. 乾燥が早くて光沢のある皮膜になります。
 - 1. 使用後の器具は水で簡単に洗浄できます。
 - 1. 吹付時にタレがありません。
 - 1. 安全乾燥(約3日)後は
密着性、耐候性、耐蝕性等に優れた性能を発揮します。

- 注 意**
- 1. 使用後は必ず密栓をして冷暗所に保管して下さい。
 - 1. 使用後の容器や器具は乾燥前は水で、乾燥後はラッカーシンナー等で車の塗面等に付着すれば当社の“シャーシブラック除去液”で洗って下さい。
 - 1. スプレーガンの空気圧は3～5 kg/cm²で塗布して下さい。
ペイントタンクの空気圧は5～9 kg/cm²で塗布して下さい。

性 状

外 観	黒色エマルジョン
主 成 分	アクリルエマルジョン
糖 度 (CPS/20℃)	180～220
比 重 (20℃)	1.02
不 揮 発 分 (%)	35
PH	8.0
最低造膜温度(℃)	0°
鉛 筆 硬 度	H B

ナシヨペン工業株式会社

郵便番号 761-0431

本 社 高松市小村町54の7

工 場 電話代表(087)848-2323

F A X (087) 848-2700