



合成樹脂エマルジョンペイント

フラット

ナシヨペンフラットはエマルジョン塗料の特長を十分にいかし、塗り易く速乾性で、きわめて優雅な仕上り面が得られ、建築屋内外部の美装用に経済的な塗料として広く使用されています。

◎ **品種** フラットには外部用、内部用があります。 容量 20kg入

フラット外部用 アクリル樹脂系、高級品
フラット内部用 アクリル樹脂系、高級品



◎ 品質標準

| | フラット外部用 | フラット内部用 |
|------------|----------------|---------|
| 容器の中での状態 | 堅いかたまりがなく一様になる | |
| ロンステンス-20℃ | (80~125PIS) | |
| 低温安定性 | -5℃に冷やしても変質がない | |
| 作業性 | はけさばきに支障がない | |
| 乾燥時間 | 2時間以内 | |
| 隠ぺい率 | 0.96以上 | 0.96以上 |
| 耐水性 | 96h以上 | 96h以上 |
| 耐アルカリ性 | 96h合格 | 96h合格 |
| 耐洗浄性 | 1000回 | 1000回 |
| 促進耐候性 | 300h合格 | — |

※試験方法は JIS K 5663 による。

◎ **特長・用途** フラットは各品種に共通して次のような特長をもっています。

1. 水でうすめることができ、使用した塗装器具などは水で容易に洗浄できます。
2. 水系の塗料ですから引火、火災の危険がなく、塗膜は難燃性です。
3. 溶剤蒸気による中毒とか溶剤臭がありません。
4. 作業性がよく、速乾性で、はけ目の残らない上品なつや消しの塗面に仕上がります。

〈フラット外部用〉

コンクリート、プラスター、モルタル、テックス、スレート、合板面などの建築物外部の高級仕上げ及び風呂場、台所など条件の悪い所。

〈フラット内部用〉

コンクリート、プラスター、モルタル、テックス、スレート、合板面などの建築内部の高級仕上げ。

◎塗装上の注意

1. 開缶後、よくかきまぜ均一にしてからご使用ください。
2. はけ塗り、吹付塗り、ローラー塗りいずれでも塗装できます。
3. うすめる場合は、水で次の割合にうすめてご使用ください。
 - A はけ塗り、ローラー塗りの場合
フラット 100/水 5～15
 - B 吹付塗りの場合
フラット 100/水 15～25
4. 乾燥期間は常温（20℃前後で1時間以内ですが塗り重ねは2～3時間以上おいて行なうのが安全です。また、冬季寒冷地および通風の無い場所などはさらに時間をおいてください。
5. 5℃以下での使用を避けてください。
6. 使用後の塗装器具、容器などは直ちに清水でよく洗ってください。また数時間後、使用する場合は、はけなど水に浸しておき、使用時には水を切ってください。
7. 使用後の塗料は密閉し冬季は凍結しないよう保存してください。
8. 使用器具、容器などは鉄製のものを避けてください。
9. 被塗面（特にモルタル、コンクリート）は十分乾燥させてから塗装してください。
10. 標準塗装量
 - A フラット外部用 100～120 g /m²/回
 - B フラット内部用 100～120 g /m²/回

ナショペン工業株式会社

〒760 本社 高松市観光通2丁目8-13
TEL(0878)33-1661(代)
FAX(0878)33-1667
工場 高松市小村町54の7
TEL(0878)48-1239番