

年 月 日

工事仕様書

工事名:

施工業者:

ナショペン工業 株式会社

本社 〒761-0431 高松市小村町54-7

工場 TEL 087-848-2323

FAX 087-848-2700

塗装業者:

塗装責任者:

内部コンクリート・モルタル面

PT-G-0001

| 工程名 | 使用材料名 | 希釈剤 | 希釈率 (%) | 塗装方法 | 塗布量 (g/m ²) | 施工間隔 (時間) | |
|-----|-----------|-------------------------|----------------|------|-------------------------|-----------|-----|
| ① | 乾燥 | 素地を十分に乾燥させる。 | | | | | |
| ② | 素地調整 | ゴミ、ホコリ、付着物などを除去清掃し乾燥する。 | | | | 2以上 | |
| ③ | 吸い込み止め | 合成樹脂エマルジョンシーラー | シーラーメーカー仕様書による | | | | |
| ④ | パテ付け ① | ナショペンパテ外部用 | - | - | へら | 300 | 2以上 |
| ⑤ | 研磨 | 必要により研磨紙 #150にて研磨。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 備考: | | | | | | | |

年 月 日

工事仕様書

工事名:

施工業者:

ナショペン工業 株式会社

本社 〒761-0431 高松市小村町54-7
工場 TEL 087-848-2323
FAX 087-848-2700

塗装業者:

塗装責任者:

内部コンクリート・モルタル面

PT-N-0001

| 工程名 | 使用材料名 | 希釈剤 | 希釈率 (%) | 塗装方法 | 塗布量 (g/m ²) | 施工間隔 (時間) | |
|-----|-----------|-------------------------|----------------|------|-------------------------|-----------|-----|
| ① | 乾燥 | 素地を十分に乾燥させる。 | | | | | |
| ② | 素地調整 | ゴミ、ホコリ、付着物などを除去清掃し乾燥する。 | | | | 2以上 | |
| ③ | 吸い込み止め | 合成樹脂エマルジョンシーラー | シーラーメーカー仕様書による | | | | |
| ④ | パテ付け ① | ナショペンパテ内部用 | - | - | へら | 300 | 2以上 |
| ⑤ | 研磨 | 必要により研磨紙 #180にて研磨。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 備考: | | | | | | | |